

g s-80

ECONOMICAL, HIGH STRENGTH ADMIX AMALGAM

WIRTSCHAFTLICHES MISCHPARTIKEL AMALGAM, HOHE DRUCKFESTIGKEIT

AMÁLGAMA ADMIX ECONÔMICA E DE ALTA RESISTÊNCIA

AMALGAMA MEZCLA, ALTA RESISTENCIA, ECONOMICA

AMALGAME MIXTE SPHERES ET COPEAUX, A FORTE RESISTANCE
A LA COMPRESSION ET ECONOMIQUE



ECONOMISCH, VERSTERKT ADMIX AMALGAAM

RIMELIG OG STERKT, ADMIX AMALGAM

ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

徳用強力アドミックスアマルガム

經濟型、高強度混合型銀汞合金



económico non-gamma 2 amalgama admix

GS-80



Amalgama mezcla, non gamma 2, tecnológicamente avanzada, a un precio razonable.

La alta resistencia y cambios dimensionales positivos de GS-80 aseguran la longevidad de la restauración y satisfacción del paciente.

Desde su creación en 1986 sobre 200 millones de restauraciones exitosas con GS-80 han sido realizadas alrededor del mundo.

Propiedades físicas

composición	Ag 40% , Sn 31.3% , Cu 28.7% (Hg 47.9% solo capsulas)
tipo partículas de aleación	esféricas y limaduras cortadas a torno
resistencia a la compresión	225MPa (32,625psi)
resistencia a la compresión @ 24 hours	510MPa (73,950psi)
resistencia a la tensión diametral @ 1 hour	22MPa (3,190psi)
resistencia a la tensión diametral @ 24 hours	54MPa (7,830psi)
deslizamiento estático @ 7 days	0.1%
cambios dimensionales @ 24 hours	+2µm/cm


Características de manipulación óptimas

GS-80 entrega una mezcla consistente, fácil de cargar, condensable, con muy buena capacidad de pulido, alta calidad de contactos interproximales, excelente tallado. Sus características de fraguado aseguran que la restauración final cumplirá con las necesidades del operador.



Alta Resistencia compresiva

La alta resistencia compresiva de GS-80 minimiza el riesgo de fractura de la restauración. La alta resistencia compresiva asegura restauraciones de larga duración.



Aleación en Polvo

GS-80 Amalgama aleación en polvo SDI está diseñado para entregar mezclas precisas y uniformes en cada preparación.

GS-80 aleación polvo

4470303 Frasco 1 Onza (28.4 grs)
Fraguado regular
www.sdi.cl



CE
0297

SDI

Made in Australia by SDI Limited